

### LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

Lepidlo na polystyrén je pasta na báze disperzie syntetických živíc určená na okamžité použitie na lepenie výrobkov z penového polystyrénu na porézne podklady.

#### Technické dáta:

<b>Báza</b>	Styrén - akrylát
<b>Konzistencia</b>	pasta
<b>Systém vytvrdzovania</b>	fyzikálne vysychanie
<b>Doba spracovateľnosti (*)</b>	15 minút
<b>Doba vysychania</b>	cca 24hod
<b>Špecifická hmotnosť</b>	cca 1,7 g/cm <sup>3</sup>
<b>Príľnavosť</b>	1,55 N/mm <sup>2</sup>
<b>Spotreba</b>	cca 1kg/m <sup>2</sup> (pri celoplošnom nanášaní)
<b>Teplotná odolnosť</b>	-20°C až +70°C

(\*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.

#### Charakteristika:

- okamžité a jednoduché použitie
- silná príľnavosť
- neobsahuje rozpúšťadlá
- nehorľavé
- vyrovnávacie schopnosti pri lepení na nerovný povrch

#### Príklady použitia:

- lepenie všetkého penového aj extrudovaného polystyrénu
- lepenie k rôznym druhom povrchov ako napr. drevo, tehla, kameň, drevotrieska, sadrokartón
- lepenie stropných polystyrénových dosiek
- lepenie izolačnej peny na steny alebo podlahu
- lepenie líšt z polystyrénu

#### Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: plastová tuba 250 g, kartuša 400 g, vedrá 1kg a 3 kg

#### Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.



#### Vhodné povrchy:

**Podklady:** porézny podklad ako kameň, murivo, betón, sadra, sadrokartón, drevo. Aspoň jeden z materiálov by mal byť porézny. Pri lepení nesavých podkladov sa výrazne predlžuje čas vytvrdzovania.

**Stav povrchu:** čistý, suchý, bez prachu, mastnoty a nedržiacich častí

**Príprava povrchu:** veľmi porézne materiály ošetrite penetráciou napr. Soudal Akrylátovou penetráciou.

Pred zahájením práce odporúčame vyskúšať príľnavosť lepidla k materiálu.

#### Pracovný postup:

**Nanášanie:** Nanášajte lepidlo bodovo alebo celoplošne zubovou stierkou na plochu, ktorú stihnete polepiť do 15 minút. Potom priložte prírezy polystyrénu a silne dotlačte. Dorovnajete v rohoch.

**Čistenie:** vodou pred vytvrdnutím, po vytvrdnutí iba mechanicky.

**Pracovná teplota:** +5°C až +30°C

**Opravy:** Lepidlo na polystyrén

#### Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.