

## Junckers STRONG

### Podlahový lak

**Junckers Strong** poskytuje trvanlivý lakový nátěr dřevěných podlah. Jde o přípravek na vodní bázi se slabým zápachem. Používá se na nové podlahy, podlahy již dříve lakované nebo na broušené podlahy. Je určen pro interiér, na jakékoliv dřevěné plochy.

### Technické údaje:

Typ:	polyuretanový lak na vodní bázi
Balení:	2,5 l a 5 l
Barva:	krémová až mléčně bílá, po zaschnutí zanechává na povrchu dřeva bezbarvý film. Během lakování se odstín dřeva lehce změní, ale po dokončení práce je celkový vzhled povrchu světlejší. Laky na vodní bázi dají dřevu vždy světlejší konečný vzhled než laky na bázi rozpouštědel.
Stupeň lesku:	mat, pololesk a lesk
Vydatnost:	10 m <sup>2</sup> /l
Způsob nanášení:	štětec, mohérový váleček s krátkým chlupem, aplikátor
Teplota povrchu:	minimálně +10 °C
Ředění:	přípravek je dodáván k přímému použití, ředění se nedoporučuje
Doba schnutí:	cca 4 hodiny při + 20 °C a 50% relativní vlhkosti, maximální tvrdosti povrchu dosáhnete po 72 hodinách.
Čištění:	mýdlem a vodou před zaschnutím.
Skladování:	minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při 20° C. Nevystavujte teplotám pod 0 °C.

### Doporučený způsob aplikace:

#### Povrchy vystavené vysoké zátěži:

1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m<sup>2</sup>/l  
+ 2 vrstvy **Junckers Strong** při vydatnosti 10 m<sup>2</sup>/l

#### Povrchy vystavené nízké zátěži:

1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m<sup>2</sup>/l  
+ 1 vrstva **Junckers Strong** při vydatnosti 10 m<sup>2</sup>/l

### Pokyny pro použití:

#### Neošetřené / broušené povrchy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavíte se špíny a veškerých nerovností. Pak teprve nanášejte základní lak Junckers Prelak dle návodu nebo Junckers Strong. Po zaschnutí laku povrch přebruste brusným papírem o zrnitosti č. 150–180 po vláknech dřeva. Vysajte z podlahy přebytečný prach po broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte další 1–2 další nátěry laku Junckers Strong.

#### Dříve lakované podlahy

Podlahu umyjte přípravkem Junckers Sylva Neutralizer. Důkladně povrch vybruste brusným papírem zrnitosti č. 180–220. Vysajte brusný prach a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Další nátěry byste měli nanášet až po zkoušce adheze na menším místě, prováděné ve 4 hodinovém intervalu.

Zkoušku adheze provádějte tak, že na určité místo nanese dvě vrstvy laku ve 4 hodinovém intervalu a po zaschnutí vyzkoušíte (např. hranou mince), zda nátěr drží. Pokud je nátěr v pořádku, můžete povrch podlahy přelakovat druhou a třetí vrstvou nátěru.

Pokud přilnavost není uspokojivá, postupujte podle pokynů v návodu na povrchy ošetřené voskem, nebo jinými polituračními přípravky „Voskované / politurované podlahy“.

#### Voskované / politurované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24–36 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60–80. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 100–120, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

#### **Důležitá upozornění:**

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte informace na obale a pečlivě dodržujte bezpečnostní opatření.

Výrobky na vodní bázi mají lepivý efekt, proto je doporučujeme nanášet v místnostech se stálou vlhkostí.

Nanášejte pouze 2 vrstvy laku v jeden den!

Aplikujte pomocí doporučených pomůcek, lak nevylévejte. Před použitím dobře promíchejte.

**Ochrana životního prostředí:** Nevylévejte do kanalizace, vodních toků a půdy. Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Doporučený kód odpadu: N - 08 01 11.

**První pomoc:** V případě příznaků nebo při pochybnostech vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nepravovat nic do úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě, proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

**Obsah VOC:** max. přípustný obsah VOC (kat. A/i): 140 g/l (2010) skutečný obsah v produktu připraveném k použití: max. 90 g/l VOC

*Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.*



**VÝROBCE:**  
Junckers Industrier A/S,  
DK-4600 Køge  
<http://www.junckers.com>

**DOVOZCE:**  
Pro Floor Systems a.s.  
Čsl., Armády 808/43b 794 01 Krnov  
Tel.: +420 554 611 146  
e-mail: [info@junckers.cz](mailto:info@junckers.cz), <http://www.junckers.cz>