

## Informace o produktu: ZAHRADNÍ A FASÁDNÍ BARVA Krycí nátěr v rozmanitých barvách.

( vnější použití )

### ZAHRADNÍ A FASÁDNÍ BARVA



#### Krycí nátěr v rozmanitých barvách – ideální pro venkovní použití



7103  
Signální žlutá  
krycí  
RAL 1003



7519  
Modrá Capri  
krycí  
RAL 5019



7530  
Ohnivě červená  
krycí  
RAL 3000



7629  
Mátově zelená  
krycí  
RAL 6029



7283  
Jedlově zelená  
krycí  
RAL 6009



7511  
Hnědočervená  
krycí  
RAL 3011




7119  
Šedobéžová  
krycí  
RAL 1019



7817  
Čokoládově hnědá  
krycí  
RAL 8017



7505  
Hluboče černá  
krycí  
RAL 9005



7716  
Antracitově šedá  
krycí  
RAL 7016



7542  
Dopravní šedá A  
krycí  
RAL 7042



7738  
Achátově šedá  
krycí  
RAL 7038



7535  
Světle šedá  
krycí  
RAL 7035



7262  
Čistá bílá  
krycí  
RAL 9010



7500  
Dopravní bílá  
krycí  
RAL 9016

#### Popis produktu:

Venkovní povětrnostním podmínkám a UV- záření odolný krycí nátěr na dřevo pro venkovní použití. Osmo Zahradní a fasádní barva je prodyšná a odolná vůči vodě. Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3).

## Informace o produktu: ZAHRADNÍ A FASÁDNÍ BARVA

### Krycí nátěr v rozmanitých barvách.

( vnější použití )

#### Doporučené použití:

Osmo Zahradní a fasádní nátěr je vhodný pro ošetření jakékoliv dřeva ve venkovním prostředí: dřevěných fasád, balkónů, dřevěných okenic, plotů, zahradních domků, zahradního nábytku, parkovacích přístřešků apod.

#### Složení:

Na bázi polymerní disperze, oxidu titaničitého (bílý pigment), oxidů železa a organických pigmentů, aditiv a konzervačních látek (MIT/BIT). Je ředitelný vodou.

Výrobek splňuje požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/d – vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov, limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek pro výrobky spadající do této kategorie = 130 mg/l VOC). Maximální obsah VOC v tomto výrobku je 130 g/l VOC. Podrobné informace o složení jsou k dispozici na vyžádání.

#### Fyzikální vlastnosti:

Viskozita:	30-40s, 4 mm podle DIN 53211/ 4mm, hustá kapalina
Zápach:	slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí:	neaplikuje se
pH:	7,5 – 8,5

#### Skladovatelnost:

2 roky a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a teplotami nad 30 °C.

#### Příprava povrchu:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (teplota pro nátěr minimálně +5°C, max. 18% vlhkost dřeva). Pokud je požadována další ochrana dřeva proti zamodráním, hnilobě nebo dřevokaznému hmyzu, ošetřete dřevo nejprve přípravkem Osmo Impregnace WR.\*

*\* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.*

Osmo Zahradní a fasádní barva je připravena přímo k použití, prosím neředte. Před použitím dobře promíchejte. Pokud je to možné, aplikujte první nátěr ze všech stran ještě před smontováním. Staré špatně přilnavé nátěry je třeba očistit a obrousit. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu (obecné opatření).

#### Zpracování/aplikace:

První nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete pomocí Osmo plochého štětce nebo Osmo válečku z mikrovlákna, popřípadě naneste nástřikem. Ponechte schnout při dobrém větrání po dobu 3 – 4 hodiny. Poté zaschnutý povrch přebruste a proveďte druhý nátěr v tenké vrstvě. Při renovacích postačí zpravidla jeden nátěr.

#### Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí vody a mýdla.

## Informace o produktu: ZAHRADNÍ A FASÁDNÍ BARVA Krycí nátěr v rozmanitých barvách.

( vnější použití )

### Doba schnutí:

Přibližně 3 - 5 hodin (za normálních klimatických podmínek při teplotě 23°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti), je-li zajištěno dobré větrání. Nižší teploty a/nebo vyšší vzdušná vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí. Během zasychání zajistěte dobré odvětrávání.

### Vydatnost:

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na cca 16 m<sup>2</sup>. Vydatnost závisí do značné míry na stavu dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované/broušené dřevěné povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.

### Upozornění:

U některých druhů dřeva, pokud jsou vystaveny povětrnostním vlivům, může docházet k přirozenému vymývání ve vodě rozpustných pigmentových složek dřeva. Tropická dřeva a dřeva s velkým obsahem vymývatelných látek (dub, akát, modřín atd.) nechte nejprve důkladně zvětrat. Tím bude zajištěno, že nátěr optimálně přilne.

### Bezpečnostní pokyny:



### Varování

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pozor! Při aplikaci nástřikem hrozí nebezpečí vdechnutí výrobku do plicních sklípků. Nevdechujte páry nebo aerosoly. Pro více informací pro alergiky zavolejte na technické poradenství na tel. č. 777052460.

### Odstraňování odpadu:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – odpad zařazujte jako 08 01 12 *Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11* a odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech. Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

## Informace o produktu: ZAHRADNÍ A FASÁDNÍ BARVA

Krycí nátěr v rozmanitých barvách.

( vnější použití )

### Barevné odstíny:

- 7103 Signální žlutá krycí (RAL 1003)
- 7519 Modrá Capri krycí (RAL 5019)
- 7530 Ohnivě červená krycí (RAL 3000)
- 7629 Mátově zelená krycí (RAL 6029)
- 7283 Jedlově zelená krycí (RAL 6009)
- 7511 Červenohnědá krycí (RAL 3011)
- 7119 Šedobéžová krycí (RAL 1019)
- 7817 Čokoládově hnědá krycí (RAL 8017)
- 7505 Hluboce černá krycí (RAL 9005)
- 7716 Antracitově šedá krycí (RAL 7016)
- 7542 Dopravní šedá A krycí (RAL 7042)
- 7738 Achátově šedá krycí (RAL 7038)
- 7535 Světle šedá krycí (RAL 7035)
- 7262 Čistá bílá krycí (RAL 9010)
- 7500 Dopravní bílá krycí (RAL 9016)

### Velikosti balení:

0,75 l; 2,5 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nepředstavují ale žádné záruky.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH  
importér pro ČR a SR : Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190  
00,  
Verze 01/2021