

Junckers PRELAK

Základní lak

Přípravek **Junckers Prelak** je rychleschnoucí základní lak na vodní bázi. se Používá se pro přípravu povrchu pro další lakování vodními laky Junckers. Zabraňuje také bočnímu lepení jednotlivých dílců.

Technické údaje:

Typ: akrylová podkladová nátěrová směs na vodní bázi
Balení: 2,5 l; 5 l a 10 l
Barva: krémová až mléčná, výsledný efekt je světlejší než podlahy natřené přípravky na bázi rozpouštědel
Vydatnost: 8 m²/l
Způsob nanášení: podlahový váleček s krátkých chlupem
Teplota: +15 °C
Ředění: přípravek je dodáván k přímému použití, ředění se nedoporučuje
Doba schnutí: cca 1-2 hodiny při + 20 °C
Čištění: mýdlem a vodou před zaschnutím
Skládování: minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při 20° C. Nevystavujte mrazu.
Likvidace: zbytky přípravku nechejte zaschnout, poté likvidaci proveďte na určené skládce. Nevylévejte do kanalizace.

Doporučený způsob aplikace:

Povrchy vystavené vysoké zátěži:

1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m²/l
+ 2 vrstvy **Junckers Strong** při vydatnosti 10 m²/l.

1 vrstva **Junckers Prefill** – v případě tmelení spár
+ 1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m²/l
+ 2 vrstvy **Junckers Strong** při vydatnosti 10 m²/l

Povrchy vystavené nízké zátěži:

1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m²/l
+ 2 vrstvy **Junckers Strong** při vydatnosti 10 m²/l

1 vrstva **Junckers Prefill** – v případě tmelení spár
+ 1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m²/l
+ 1 vrstva **Junckers Strong** při vydatnosti 10 m²/l

Povrchy určené pro sport:

1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m²/l
+ 2 vrstvy **Junckers HP Sport** při vydatnosti 10 m²/l

1 vrstva **Junckers Prefill** – v případě tmelení spár
+ 1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m²/l
+ 1-2 vrstvy **Junckers HP Sport** při vydatnosti 10 m²/l

Pokyny pro použití:

Neošetřené / broušené povrchy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavíte se špíny a veškerých nerovností. Poslední broušení by mělo být provedeno brusným papírem o zrnitosti nejméně č. 120. Pak teprve nanášejte základní lak Junckers Prelak.

Rovnoměrně naneste základní lak Junckers Prelak čistým podlahovým válečkem s krátkým chlupem. Nepoužívejte rozprašovače. Po zaschnutí základního laku povrch vybruste brusným papírem o zrnitosti č. 150–180 nebo černým **Parlem**

Průmyslově lakované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120–180, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

Důležité upozornění:

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte informace na obale a pečlivě dodržujte bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako nebezpečný. S-věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení;

2 - uchovávejte mimo dosah dětí

Ochrana životního prostředí: Nevylévejte do kanalizace, vodních toků a půdy. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Doporučený kód odpadu: N - 08 01 11.

První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí neuvolňovat nic do úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě, proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Obsah VOC: max. přípustný obsah VOC (kat. A/i): 140 g/l (2010) skutečný obsah v produktu připraveném k použití: max. 120 g/l VOC

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.



VÝROBCE:
Junckers Industrier A/S,
DK-4600 Køge
<http://www.junckers.com>

DOVOZCE:
Pro Floor Systems a.s.
Čsl., Armády 808/43b 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 611 146
e-mail: info@junckers.cz, <http://www.junckers.cz>