Grabo Diamond Talent

Technické parametry	Norma	Jednotka	Výsledek
POPIS			
Konstrukce			heterogen
Celková tloušťka	EN 428	mm	2,0
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,7
Výrobní šíre	EN 426	m	2
Délka role	EN 426	bm	20
Celková hmotnost	EN 430	kg/m2	2,2
KLASIFIKACE			
Specifikace výrobku	EN 649		
Trída záteže	EN 685	trída	34/43
Deformace po zatížení	EN 433	max. mm	0,1
Stabilita rozmeru	EN 434	max.%	0,2
Stálobarevnost	EN 20105 B02	trída	6
VLASTNOSTI			
Odolnost proti opotrebení	MSZ EN 660-1	trída	T
Horlavost	EN 13501-1	trída	Bfl-s1
	Gost 30402-94		G1
Protiskluz	DIN 51130		R9
	EN 13893		DS
Elektrostatická odolnost	EN 1815	kV	< 2
	EN 1081	Ω	$\leq 10^9$
Odolnost proti chem.látkám	EN 423		ano
Odolnost proti bakteriím	EN ISO846:1999		ano
Odolnost koleckové židli	EN 425		ano
Antibakteriální ošetrení		grabo SAN minimize the growth of microorganisms	graboSAN
Ekologické vlastnosti		SOLVENT FREE	vyhovuje bez težkých kovù
Metoda svarování			za tepla i studena
Záruka		**rok**	**10**
CE SYMBOL	**EN 14041**		**ano**

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu